



内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期: 2023-01-01 至 2023-12-06

进厂日期	货物名称	一次编码	化验单号	检测结果		
				Ag(g/t)	Au(g/t)	Cu%
20230406	粗铜	01230411113	012304111609	2833	11.10	87.74
20230411	粗铜	01230411274	012304113531	3066	12.70	94.40
20230411	粗铜	01230411178	012304112640	3352	10.90	95.11
20230428	粗铜	01230428027	012304287152	3636	11.00	92.33
20230615	粗铜	01230627170	012306274557	2816	12.10	92.13
20230621	粗铜	01230627161	012306270948	2665	11.90	91.97
20230626	粗铜	01230705121	012307054087	2784	12.30	92.76
20230627	粗铜	01230705080	012307054151	2782	12.80	92.49
20230630	粗铜	01230705050	012307051583	2649	11.20	90.76
20230707	粗铜	01230709190	012307091141	2684	11.40	91.97
20230707	粗铜	01230709001	012307091334	2802	11.30	92.69
20230911	粗铜	01230911012	012309112216	3741	13.20	85.85
20230913	粗铜	01230913250	012309131764	3642	11.60	92.69
20231012	粗铜	01231019007	012310193095	3325	11.30	93.36
20231015	粗铜	01231019008	012310195204	3644	13.30	94.54
20231019	粗铜	01231019093	012310192982	3497	11.70	95.05
20231025	粗铜	01231026046	012310263507	3272	11.40	93.11
20231026	粗铜	01231026046	012310263507	3272	11.40	93.11
20231026	粗铜	01231026041	012310267696	3659	11.80	91.24



内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期:2023-09-01 至 2023-12-06

进厂日期	货物名称	一次编码	化验单号	检测结果				
				Pb%	Ag(g/t)	Au(g/t)	Sb%	Cu%
20230901	高冰铜	01230902078	012309023641	23.03	1693	4.55	3.47	46.72
20230902	高冰铜	01230902078	012309023641	23.03	1693	4.55	3.47	46.72
20231109	高冰铜	01231114151	012311140558	16.35	1716	4.80	2.51	47.73
	高冰铜	01231114151	012311140558	16.35	1716	4.80	2.51	47.73
20231111	高冰铜	01231114151	012311140558	16.35	1716	4.80	2.51	47.73
	高冰铜	01231114151	012311140558	16.35	1716	4.80	2.51	47.73



内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期:2023-09-01 至 2023-12-06

进厂日期	货物名称	一次编码	化验单号	检测结果			
				Pb%	Ag(g/t)	Au(g/t)	Cu%
20230912	低冰铜	01230913018	012309130476	6.80	363	0.30	23.07
20230912	低冰铜	01230913038	012309130744	6.63	343	0.40	21.23
20230913	低冰铜	01230913185	012309130419	6.71	391	0.35	22.25
20230913	低冰铜	01230915228	012309153553	6.30	364	0.35	20.86
20230914	低冰铜	01230915019	012309152710	5.65	434	0.35	20.08
20230914	低冰铜	01230915271	012309153830	7.97	251	0.20	16.05
20230919	低冰铜	01230919047	012309192627	8.20	341	0.05	20.60
20231111	低冰铜	01231114055	012311144523	4.60	368	0.25	23.91
20231112	低冰铜	01231114020	012311142471	4.70	395	0.30	24.31
20231112	低冰铜	01231114047	012311142600	5.16	407	0.27	25.54
20231114	低冰铜	01231114072	012311143494	5.66	436	0.25	26.59
20231114	低冰铜	01231114003	012311141872	5.67	476	0.25	26.82



内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期:2023-08-01 至 2023-12-06

进厂日期	货物名称	一次编码	化验单号	检测结果			
				Pb%	Ag(g/t)	Au(g/t)	Cu%
20230916	吹炼低冰铜	01230919019	012309194639	14.08	362	0.30	30.97
20230916	吹炼低冰铜	01230919021	012309193975	14.63	346	0.25	29.99
20230916	吹炼低冰铜	01230919175	012309195612	15.01	362	0.20	32.32
20230918	吹炼低冰铜	01230919033	012309192756	14.39	366	0.20	32.48
20230919	吹炼低冰铜	01230919037	012309191161	15.60	290	0.20	29.32
20231116	吹炼低冰铜	01231116180	012311163447	13.21	291	0.15	26.46
20231116	吹炼低冰铜	01231116125	012311164779	13.30	246	0.10	24.30



内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期:2023-02-01 至 2023-12-06

进厂日期	货物名称	一次编码	化验单号			
				Ag(g/t)	Au(g/t)	Cu%
20230315	铜锭	01230316220	012303161056	1061	310.3	98.95
20230624	铜锭	01230628022	012306285308	1131	265.5	97.02

内蒙古兴安银铅冶炼有限公司分析报告单



批次	样品名称	生产日期	分析结果				
			Pb%	Cu%	As%	Ag(g/t)	Au(g/t)
6-26-1	吹炼低铜渣综合样	6.26	0.26	3.41	0.21	68	0.00
6-28-1	吹炼低铜渣综合样	6.28	0.97	3.40	0.10	35	0.00
6-28-1	低冰铜渣综合样	6.28	1.47	3.29	0.70	95	0.00
6-30-1	低冰铜渣综合样	6.30	2.13	3.74	0.67	47	0.00
7-3-1	低冰铜渣综合样	7.03	7.25	4.53	0.95	22	0.00
7-6-1	低冰铜渣综合样	7.06	3.44	3.45	1.39	32	0.00
9-2-1	吹炼低铜渣综合样	9.02	14.37	6.21		56	0.00
9-12-1	低铜渣	9.12	2.31	4.58	0.38	21	